



# vergloss

## Descrizione del prodotto

Vernice protettiva a base di resine sintetiche, pigmenti alluminio in fase solvente.

## Progetti d'impiego

- Verniciatura di membrane bitume-polimero e manti bituminosi di coperture in genere con funzione di protezione da raggi ultravioletti.



## Prestazioni

- Potere riflettente dei raggi ultravioletti.
- Resistenza alle aggressioni dei raggi ultravioletti.
- Facilità di posa.

## Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare asportando vernici protettive in fase di distacco.

## Indicazioni per l'applicazione

- Applicare VERGLOSS in due strati con un consumo per strato di circa 125÷150gr/m<sup>2</sup>.

## Osservazioni

- Applicare VERGLOSS a temperature comprese tra + 5°C e + 40°C.
- Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con VERGLOSS in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o "coccodrillature".
- Prima di applicare, mescolare il prodotto omogeneizzando l'eventuale fondo nel contenitore (evitare l'uso di apparecchi elettrici).

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	0,95 (±0,05)	Kg/L
Residuo secco in peso	38 (±2%)	%
Viscosità Tazza Ford Ø 4 mm	12 (±1)	secondi
Temperatura d'applicazione	5 ÷ 40	°C
Essiccazione completa a 23°C (±3°C)	30	minuti
Strati prescritti	2	n°
Consumo per strato	0,125÷0,150	Kg/m <sup>2</sup>
Resa teorica	3,3÷4	m <sup>2</sup> /Kg
Spessore del film essiccato	0,060 (x consumo di 0,150 kg/m <sup>2</sup> )	mm
Diluizione	Pronto all'uso	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

## Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

## Colori



Metallico



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:  
[assistentatecnica@icobititalia.com](mailto:assistentatecnica@icobititalia.com)

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com). I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**ICOBIT ITALIA SRL**  
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
 C.F e P.I. 12428711001  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

## IMBALLO



## UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS