

# versol



### Descrizione del prodotto

Primer bituminoso monocomponente a base di solventi a rapida essiccazione. Catramina.

### Progetti d'impiego

- Primer di ancoraggio per la preparazione di sottofondi destinati ad essere successivamente impermeabilizzati con membrane bitume-polimero.
- Vernice protettiva di tubazioni e manufatti lignei e cementizi.

### Prestazioni

- Proprietà di appretto.
- Rapida essiccazione.
- Facilità di posa.

### Osservazioni

- Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.
- Utilizzare la fiamma solo a prodotto perfettamente essiccato.
- Non applicare in ambienti chiusi caratterizzati da mancanza di ricambio d'aria.

### Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto.

### Indicazioni per l'applicazione

- Applicare sulla superficie da trattare, con consumo medio di circa 250 gr/m<sup>2</sup> (il consumo è da ritenersi puramente indicativo in funzione della porosità e del grado di finitura del supporto).
- I tempi di essiccazione variano al variare della temperatura ambientale.
- Accertarsi che il supporto non preveda corpi passanti ed unità tecniche con sezioni non correttamente sigillate e che quindi non sussistano aperture/fessure.
- Su coperture residenziali utilizzare il primer all'acqua VERAP.
- Come smalto/catramina, applicare sulla superficie da trattare prevedendo un consumo di circa 300 g/m<sup>2</sup> (il consumo può variare in base al grado di assorbimento delle varie tipologie di supporto).
- Pulizia degli attrezzi mediante diluente ICODIL SX.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	0,94 ( $\pm$ 0,05)	kg/L
Residuo secco in peso	59 ( $\pm$ 2%)	%
Essiccazione fuori polvere a (23°C, 50% u.r.)	60	minuti
Essiccazione fuori tatto a (23°C, 50% u.r.)	120	minuti
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato ( <i>f</i> del supporto)	~ 200	g/m <sup>2</sup>
Resa teorica ( <i>f</i> del supporto)	5	m <sup>2</sup> /kg
Diluizione	pronto all'uso	
Colore	nero	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	18	mesi

## Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben aerati, perfettamente chiuso in latta.

## Colori



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:  
[assistentatecnica@icobititalia.com](mailto:assistentatecnica@icobititalia.com)

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com). I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**ICOBIT ITALIA SRL**  
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
 C.F e P.I. 12428711001  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

## IMBALLO



## UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS