

risanaterrazze



Descrizione del prodotto

Protettivo impermeabilizzante trasparente non pellicolante per terrazze e balconi.

Progetti d'impiego

Protezione impermeabile di terrazze e balconi in gres, cotto, klinker, cemento, porfido e laterizi in genere.

Prestazioni

- Idrorepellente.
- Protezione dalle infiltrazioni d'acqua lasciando il supporto trasparente.
- Riduzione la formazione di efflorescenze e muffe sulle fughe.
- Efficace anche su marmo, travertino e granito.
- Ritarda l'assorbimento di olii.
- Azione sigillante di crepe e fessurazioni del supporto.
- Non altera l'aspetto estetico della pavimentazione.
- Pronto all'uso.

Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie rimuovendo oli e grassi, efflorescenze e quant'altro possa pregiudicare la posa e la successiva adesione del rivestimento.
- Ripristino di eventuali parti mancanti e delle zone in fase di distacco.
- Riparare eventuali ammanchi delle fughe e giunti di dilatazione.

Indicazioni per l'applicazione

- Sulla superficie pulita e asciutta stendere il prodotto a pennello, rullo o irroratore a bassa pressione, evitando formazione di schiuma.
- Insistere in corrispondenza delle fughe, lesioni o zone maggiormente assorbenti.
- Supporti molto assorbenti come cemento, mattoni o cotto, potrebbero richiedere una seconda mano dopo almeno 12 ore dalla prima.
- Il materiale in eccesso sulla superficie può essere asportato con uno straccio durante le fasi di trattamento, o dopo le 48 ore lavando con acqua e sgrassante per pavimenti.
- Proteggere dalla pioggia entro le 24 ore dall'applicazione.

Osservazioni

- Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.
- Eventuali efflorescenze saline esistenti vanno trattate preliminarmente.
- Non applicare in ambienti chiusi o caratterizzati da mancanza di ricambio d'aria.
- Coprire attentamente finestre e zone in cui non deve avvenire il trattamento poiché, una volta asciutto il prodotto, la rimozione risulta difficile.
- Su pietre naturali è sempre consigliabile una prova preliminare.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	0,79 ($\pm 0,03$)	kg/litro
Essiccazione Completa (23 °C; 50% u.r.)	24	ore
Strati prescritti	min. 1	n°
Resa per strato su superfici piastrellate	≈ 10	mq/Lt
Temperatura di Utilizzo	da + 5 °C a + 35 °C	
Conservabilità in Magazzino	12	Mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- Tenere lontani da fonti di calore.

Colori



Trasparente




Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



METODO D'APPLICAZIONE



RULLO



PENNELLO