

icofond



Descrizione del prodotto

Asfalto a freddo visco-tixotropico in dispersione acquosa.

Progetti d'impiego

- Primer antipolvere idoneo per successive applicazioni a caldo di membrane bitume polimero.
- Protezione impermeabile di muri controterra e di fondazione, di coperture edili in genere e di strutture lignee da interrare.
- Protezione di innesti nel settore agricolo.



Prestazioni

- Utilizzabile come primer ecologico. Basso costo.
- Facilità di posa.
- Compatibile con impasti cementizi.



Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'adesione del prodotto al supporto.

Indicazioni per l'applicazione

- Su supporti cementizi applicare uno strato di ICOFOND diluito con acqua al 20-30% in ragione di $0,300 \div 0,350 \text{Kg/m}^2$. Essiccato il primer, applicare ICOFOND a rullo, pennello con consumi di $0,5 \text{Kg/m}^2$ per strato.
- Per applicazioni come primer per membrane bituminose, diluire ICOFOND con acqua in rapporto 1:1.
- La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua e con solventi nitro.

Osservazioni

- Evitare di applicare il prodotto su superfici dove possono verificarsi ristagni d'acqua.
- Applicare il prodotto a temperature superiori $+10 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada, nebbia.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,02 (± 0,05)	Kg/L
Residuo secco in peso	44 (± 2%)	%
Viscosità Brookfield	3860	mPa · s
Essiccazione completa a 23°C ± 3°C	12	ore
Consumo per strato	0,5	Kg/m ²
Resa teorica	1	Kg/m ²
Spessore teorico	0,3 (x 1 kg/m ²)	mm
Diluizione	Pronto all'uso	
pH	7,3 (±2%)	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICOFOND teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0°C.

Colore



Nero



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistenzatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS