

bitum fix



Descrizione del prodotto

Vernice bituminosa protettiva a rapida essiccazione (catramina).

Progetti d'impiego

- Primer di ancoraggio per la preparazione di sottofondi destinati ad essere successivamente impermeabilizzati con membrane bitume-polimero.
- Vernice protettiva di manufatti in cemento, di tubazioni e strutture metalliche da interrare, manufatti lignei.

Prestazioni

- Proprietà antipolvere e di appretto.
- Rapida essiccazione.
- Facilità di posa.

Osservazioni

- Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.
- Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C.
- Utilizzare la fiamma solo a prodotto perfettamente essiccato.
- Utilizzare i DPI previsti dalla SOS.
- Non applicare in ambienti chiusi o caratterizzati da mancanza di ricambio d'aria.
- Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben areati, tenendolo lontano da fonti di calore, fiamme e scintille.
- Per la diluizione e/o pulizia degli attrezzi utilizzare diluenti sintetici.

Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto.

Indicazioni per l'applicazione

- Applicare sulla superficie da trattare, con consumo medio di circa 250 gr/m² (il consumo è da ritenersi puramente indicativo in funzione della porosità e del grado di finitura del supporto).



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	0,95 ($\pm 0,05$)	kg/litro
Residuo secco in peso	60 ($\pm 2\%$)	%
Essiccazione completa a 23°C ($\pm 3^\circ\text{C}$)	1	ore
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	≈ 200	g/mq
Resa teorica	<i>f</i> superficie	kg/mq
Diluizione	Pronto all'uso	
Colore	Nero	
Conservabilità in Magazzino (Shelf Life)	12	Mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben aerati.

Colori



Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenza@icobititalia.com Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



METODO D'APPLICAZIONE



PENNELLO



RULLO



AIRLESS