

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Vernice a base di resine sintetiche, cariche minerali, pigmenti rame/bronzo in fase solvente.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Verniciatura di membrane bitume-polimero e manti bituminosi di coperture in genere con funzione di protezione da raggi ultravioletti.

PRESTAZIONI

- Potere riflettente.
- Resistenza alle aggressioni dei raggi ultravioletti, delle atmosfere industriali e marine.
- Facilità di posa.

OSSERVAZIONI

- Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con ICODOR in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o "coccodrillature".
- Prima di applicare, mescolare il prodotto omogeneizzando l'eventuale fondo nel contenitore (evitare l'uso di apparecchi elettrici).
- Applicare ICODOR a temperature comprese tra + 5°C e + 40°C.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare vernici protettive in fase di distacco.
- Se si effettua idropulizia attendere che il supporto sia asciutto.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Applicare ICODOR in due strati con intervalli di posa di 6-8 ore e con un consumo complessivo di circa 300gr/m².

METODO D'APPLICAZIONE

- Airless, rullo, pennello.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE		UNITA' DI MISURA
Colore	Rame	Bronzo	
Tipo di prodotto	Monocomponente		
Peso specifico	1,095 (± 0,05)	1,085 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	49 (± 2%)	47 (± 2%)	%
Viscosità Tazza Ford Ø 4 mm	20 (± 1)		secondi
Temperatura d'applicazione	5 ÷ 40		°C
Essiccazione completa a 23°C±3°C	3 (per strato)		ore
Strati prescritti	2		n°
Consumo per strato	0,150		kg/m ²
Resa	3,5		m ² /kg
Spessore del film essiccato	0,14 (x 0,3 kg/m ²)	0,13 (x 0,3 kg/m ²)	mm
Diluizione	pronto all'uso		
Conservabilità in magazzino (shelf life)	1		anno

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

Frasi di rischio	R	10, 20/21, 37, 38
Consigli di prudenza	S	2, 7, 23, 36/37, 43/a
Simboli	Xn (nocivo) F (infiammabile)	

TRASPORTO

- Codice Doganale: **3208** Pitture e vernici a base di polimeri sintetici disperse o disciolti in un mezzo non-acquoso (Paints and Varnishes base with syntetic polymers disperded or dissolved in a no-aqueous medium).
- Trasporto su terra ADR-RID: UN n.: **1263** Denominazione: PITTURE (Paints) Classe: **3** Etichetta: **3**
Codice di Classificazione: **F1** Gruppo d'imballaggio: **III**

MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

IMBALLO

- Contenitori metallici da litri 1 - 4 - 10 - 18.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.icobit.com> info@icobititalia.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBITS.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell' idoneità del prodotto all'impiego previsto.

