

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Biossido di silicio sotto forma di sabbia sottile.

## PROGETTI D'IMPIEGO

- Carica minerale attiva per la realizzazione di campi sportivi in accoppiamento con ICOSPORT.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Solido in polvere.

## DATI TECNICI

<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>	
Stato fisico	Solido granulare
Colore	Bianco
Odore	Nessuno
<u>INFORMAZIONI IMPORTANTI SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE</u>	
Ph	7
Temperatura di ebollizione	2230°C
Temperatura di fusione	1500 – 1700°C
Infiammabilità	Non infiammabile
Densità relativa	2,635 – 2,660 gr/cm <sup>3</sup>
SiO <sub>2</sub> %	> 99 %
Forma	Angolare
Granulometria	Variabile
Solubilità in acqua	Trascurabile
Solubilità in acido fluoridrico	Sì
<u>ALTRE INFORMAZIONI</u>	
Peso molecolare	60,1

## IMBALLO

- Solo in sacchi da 25 Kg

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail [assistenza@icobititalia.com](mailto:assistenza@icobititalia.com) Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [www.icobit.com](http://www.icobit.com). I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

