

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Rivestimento a pellicola colorato bicomponente a base di resine epossidiche in fase solvente.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Trattamento pellicolante anti-olio, antipolvere ed estetizzante di pavimentazioni industriali cementizie.
- Trattamento intermedio per cicli multistrato ad effetto mosaico con chips colorate.
- Trattamento intermedio per cicli con pellicola a spessore.

PRESTAZIONI

- Resistenza al traffico pedonale.
- Resistenza chimica.
- Inibisce la formazione di micro-organismi sulla superficie.
- Impermeabile.

OSSERVAZIONI

- Possibilità di viraggio di colore (se esposto direttamente ai raggi solari).
- Le irregolarità del sottofondo se non compensate con specifici rasanti resteranno in parziale evidenza .
- L'applicazione di strati successivi non deve superare le 24 ore, in caso contrario intervenire con una leggera carteggiatura.
- Applicare su superfici asciutte.
- Non applicare direttamente su superfici con presenza di risalita capillare d'umidità.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Pulire accuratamente eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quanto altro possa pregiudicare un efficace contatto del composto resinoso con il supporto, a tal fine impiegare attrezzature quali pallinatrice, fresatrice, idrosabbatrice, monospazzola con utensili intercambiabili, da scegliere in funzione dello stato di degrado e della tipologia di supporto.
- Contattare il ns. ufficio tecnico per le informazioni tecniche più adeguate agli specifici interventi.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Procedere alla preparazione del prodotto miscelando accuratamente i due componenti nel seguente ordine:
1-Versare il componente B nel componente A miscelando accuratamente sino ad ottenere un composto omogeneo.
2-Recuperare completamente il componente B utilizzando porzioni di prodotto già miscelato (A+B).
- ICOFLOOR F viene applicato, su superfici preventivamente trattate con opportuni primer epossidici, a rullo, pennello o airless in ragione di $0,25 \div 0,30 \text{ kg/m}^2$.

METODO D'APPLICAZIONE

- Rullo, pennello, airless.

ASA3



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	Bicomponente	
Peso specifico	1,1 (± 0,05)	kg/litro
Rapporto di catalisi A - B	82 - 18	
Residuo secco in peso	85 (± 2%)	%
Adhesion test	> 20	kg/cm ²
Pot Life a 23°C (±3°C)	45 (su massa da 200 gr)	minuti
Temperatura all'applicazione	+5 ÷ +35	°C
Indurimento parziale a 23°C (±3°C)	24	ore
Indurimento completo a 23°C (±3°C)	7	giorni
Strati prescritti	1 ÷ 2	n°
Consumo per strato	0,25 ÷ 0,30	kg/m ²
Resa teorica	4,00 ÷ 3,33	m ² /kg
Spessore teorico del film essiccato	0,19 (x 0,20 kg/ m ²)	mm
Diluizione	pronto all'uso	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	anno

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

Frasi di rischio	Comp. A	R 10, 20, 36/38, 43, 51/53	Comp. B	R	R 21/22, 34, 43
Consigli di prudenza	Comp. A	S 9, 16, 25, 26, 28, 37/39, 61	Comp. B	S	26, 36/37/39
Simboli	Comp. A	Xi (irritante) F (inflammabile) N (pericoloso per l'ambiente)	Comp. B	Xi (irritante)	

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza.

TRASPORTO

- Comp. A Trasporto su terra ADR-RID: UN: **1263** Pitture (Paints) Classe: **3**
Gruppo di imballaggio: **III** Codice di classificazione: **F1** Etichetta: **3**
- comp. B: Trasporto su terra ADR-RID: UN: **2735** Ammine liquide corrosive, n.a.s. Classe: **8**
Gruppo di imballaggio: **III** Codice di classificazione: **C7** Etichetta: **8**
- Codice doganale (A+B): **3208** Pitture e Vernici a base di polimeri sintetici disciolte o disperse in un mezzo non-acquoso (Paints and Varnishes base syntetic polymers dissolved or disperded in a no-aqueous medium).

MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

IMBALLO

- Contenitore metallico Comp. A ed in PE-PP Comp. B da kg 1 - 4 - 10.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.icobit.com> info@icobititalia.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

