

icoproof s



Descrizione del prodotto

Idrorepellente di natura silossanica in fase solvente.

Progetti d'impiego

Trattamento protettivo idrofobizzante per tutti i materiali inorganici utilizzati in edilizia con particolare riferimento a mattoni faccia a vista, pannelli di tamponamento in fibrocemento, pietre calcaree ed arenarie, manufatti in cotto e manufatti in cemento.



Prestazioni

- Protezione invisibile contro le aggressioni degli agenti atmosferici.
- Idrofugo, inibisce all'acqua battente di penetrare all'interno della parete.
- Le superfici trattate, potranno essere successivamente tinteggiate con pitture all'acqua e verniciate con smalti ad olio o sintetici, previa prova preliminare.



Preparazione della superficie

- Le superfici da trattare con ICOPROOF S, dovranno essere asciutte, pulite e prive di efflorescenze o muffe, al fine di assicurare la migliore penetrazione.
- Eventuali micro e macrofessure vanno trattate separatamente con idonei stucchi sigillanti e/o rasanti.

Indicazioni per l'applicazione

- Per favorire la penetrazione del prodotto sulla superficie da trattare, è necessario che ICOPROOF S venga distribuito abbondantemente fino ad impregnazione completa del supporto. L'applicazione a spruzzo dovrà avvenire a pressione molto bassa tenendo la pistola il più vicino possibile alla superficie da trattare.
- In caso di formazione di pellicola o di macchie, rimuovere con alcali o ragia minerale prima che l'impregnante ICOPROOF S indurisca.
- Non applicare su superfici esposte ai raggi diretti del sole, ma attendere periodi della giornata con presenza d'ombra.
- Si consiglia di applicare due mani consecutive "bagnato su bagnato", evitando ristagni di prodotto.
- Utilizzare attrezzature perfettamente pulite.



Osservazioni

- Maneggiare lentamente il prodotto al fine di ridurre fenomeni di "schiuma".
- Richiudere bene la confezione dopo ogni riutilizzo.
- Su pietre naturali è sempre consigliabile una prova preliminare.
- Non applicare su muri soggetti a umidità di risalita.
- Non applicare su gesso.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	0,82 ($\pm 0,05$)	kg/litro
Consumo per strato	Funzione della natura delle superfici, i consumi oscillano da 150 a 450 c.c./m ²	
Residuo secco in peso	7 ($\pm 2\%$)	%
Strati prescritti	1	n°
Resa Teorica	f supporto	
Colore	Incolore, limpido	
Temperatura di utilizzo	da + 5 °C a + 30 °C	
Conservabilità in magazzino	6	mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Il prodotto teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0°C.
- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati, lontano da fonti di calore.

Colori



Trasparente



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
 Tel +39 0871 58701 | Fax +39 0871 562191
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS