

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Vernice monocomponente colorata a base di resine acriliche in fase solvente.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Protezione e colorazione di manti bituminosi e di membrane bitume-polimero.
- Protezione e colorazione di opere murarie grezze e intonacate.
- Protezione e colorazione di prefabbricati in cemento.

PRESTAZIONI

- Resistenza alle aggressioni dei raggi ultravioletti, delle atmosfere industriali e marine.
- Facilità di posa.
- Stabilità delle colorazioni nel tempo.

OSSERVAZIONI

- Prima di applicare rimescolare l'eventuale fondo.
- Evitare l'applicazione su superfici umide e/o bagnate.
- Il prodotto è infiammabile.
- Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con ICOPROT-S-NEW in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o "coccodrillature".

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Supporti cementizi: eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili, unto, oli, e quanto altro possa pregiudicare l'adesione. Il supporto deve essere ben asciutto prima dell'applicazione.
- Supporti in membrane bitume-polimero: eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, asportare vernici protettive in fase di distacco, ripristino parti ammalorate.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Applicare ICOPROT-S-NEW in due strati, con un consumo per singolo strato di 200÷250 gr/m².
- Su superfici porose applicare prima il primer acrilico ICOFISS.

METODO D'APPLICAZIONE

- Airless, rullo, pennello.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	Monocomponente	
Peso specifico	1,2 ($\pm 0,05$)	kg/litro
Residuo secco in peso	51 ($\pm 2\%$)	%
Essiccazione completa a 23°C \pm 3°C	3	ore
Strati prescritti	1 – 2	n°
Consumo per strato	0,200 ÷ 0,250	Kg/m ²
Resa	5 ÷ 2,5	m ² /Kg
Spessore del film essiccato	0,170 (x 0,400 Kg/m ²)	
Viscosità Tazza Ford Ø 8 mm	18	secondi
Diluizione	Pronto all'uso	
Colore	rosso, grigio, marrone, verde, bianco	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	anno

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

- ICOPROT-S-NEW è un prodotto infiammabile e nocivo per inalazione, a causa dei solventi presenti nel compound formulativo.
- In ambienti chiusi o poco aerati è indispensabile aerare l'ambiente ed utilizzare idonei respiratori.
- Attenersi alle norme di sicurezza apposte sulla confezione.
- La scheda di sicurezza del prodotto può essere richiesta alla Program.

Frasi di rischio	R	10, 20/21
Consigli di prudenza	S	2, 7/9, 16, 23, 24, 29, 33, 36/37, 44
Simboli	Xn (nocivo) F (infiammabile)	

TRASPORTO

- Trasporto ADR-RID: UN n.: **1263** Denominazione: Pitture (Paints) Classe: **3** Etichetta: **3**
Codice di Classificazione: **F1** Gruppo d'imballaggio: **III**
- Codice Doganale: **3208** Pitture e vernici a base di polimeri sintetici dispersi in mezzo non-acquoso (Paints and Varnishes base with syntetic polymers disperded in a no-aqueous medium).

MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben aerati.

IMBALLO

- Contenitori metallici da Lt. 1 - 4 - 8 - 16.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.icobit.com> info@icobititalia.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBITITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

