

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Rivestimento bicomponente satinato a base di resine epossiacriliche in fase acquosa.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Rivestimento protettivo per interno di gallerie e sottopassi stradali in calcestruzzo.

PRESTAZIONI

- Permeabile al vapore.
- Anticarbonatante.
- Lavabile.

OSSERVAZIONI

- Applicare a temperature comprese tra + 10°C e + 35°C.
- Essiccazione dopo 24 ore dalla applicazione dell'ultimo strato.
- Applicare su supporti cementizi puliti, asciutti.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Pulire accuratamente il supporto, eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quanto altro possa pregiudicare un efficace contatto del composto resinoso.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Procedere alla preparazione del prodotto miscelando accuratamente i due componenti nel seguente ordine:
 - 1-Versare il componente B nel componente A miscelando accuratamente sino ad ottenere un composto omogeneo.
 - 2-Recuperare completamente il componente B utilizzando porzioni di prodotto già miscelato (A+B).
- Impregnare il supporto con minimo 0,100 Kg/m² di ICOROAD-IN diluito al 15-20% di acqua (su superfici poco assorbenti usare ICOFLOOR-P).
- Dopo 12 ÷ 24 ore, applicare due o più strati di ICOROAD-IN diluito con il 5 % di acqua. consumo minimo per strato 0,150 kg/m².

METODO D'APPLICAZIONE

- Airless, rullo, pennello.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	Bicomponente	
Peso specifico	1,58 (± 0,05)	kg/litro
Rapporto di catalisi A - B	76,378 - 23,622	
Residuo secco in peso	70 (± 2)	%
Essiccazione fuori polvere a 23°C(±3°C)	1 ½	ore
Indurimento completo a 23°C(±3°C)	5	giorni
Strati prescritti	minimo 2 (escluso imprimitura)	n°
Consumo per strato	0,150	kg/m ²
Resa teorica	10	m ² /kg
Spessore teorico del film essiccato	0,200 (x 0,350 kg/m ²)	mm
Adhesion test	> 20	kg/cm ²
Temperatura all'applicazione	Compresa tra + 10°C e + 35°C	°C
Pot Life a 23°C±3°C	2 (su massa da 200 gr)	ore
Viscosità Tazza Ford Ø 8 mm	9	secondi
Diluizione	Con acqua in tutti i rapporti	%
Colore	Bianco	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	anno

NORME DI SICUREZZA

- Vedi **SDS**

MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

IMBALLO

- Contenitori: componente A in metallo, componente B in PE-PP da kg 5 - 10 - 20 - 35 (A+B).

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.icobit.com> info@icobititalia.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell' idoneità del prodotto all'impiego previsto.

