

## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

- Vernice protettiva trasparente a base di resine acriliche in emulsione acquosa.

## **PROGETTI D'IMPIEGO**

- Fissativo di cariche minerali su manti bituminosi autoprotetti.

## **PRESTAZIONI**

- Adesione al supporto dopo normale pulizia.
- Facilità di posa.
- Stabilità nel tempo.

## **OSSERVAZIONI**

- Non applicare su superfici ove possano verificarsi ristagni d'acqua.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Applicare ICOSLAT a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.
- L'applicazione di quantità eccessive di prodotto, porta alla formazione di una pellicola biancastra.
- Non svolge azione impermeabilizzante.

## **PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE**

- Effettuare accurata pulizia della superficie asportando polvere, parti incoerenti ed eventuale vegetazione presente su di essa.
- Ripristinare eventuali crepe o parti ammalorate.
- E' necessario che prima di qualsiasi applicazione il supporto sia ben asciutto.

## **INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE**

- L'applicazione deve essere effettuata a temperature uguali o superiori a 5°C.
- Proteggere ogni applicazione fresca dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione.

## **METODO D'APPLICAZIONE**

- Airless, rullo, pennello.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,04 ( $\pm 0,05$ )	kg/litro
Residuo secco in peso	33,5 ( $\pm 2\%$ )	%
Viscosità tazza Ford $\varnothing$ 4 mm	12 ( $\pm 1$ )	secondi
Essiccazione fuori polvere a 23°C ( $\pm 3^\circ\text{C}$ )	35	minuti
Essiccazione completa a 23°C ( $\pm 3^\circ\text{C}$ )	4	ore
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	0,300	kg/m <sup>2</sup>
Resa	3,3	m <sup>2</sup> /kg
Spessore del film essiccato	0,095 (x 0,300 gr/m <sup>2</sup> )	mm
Diluizione	Pronto all'uso	
Colore	Trasparente	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	Anno

## CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

## NORME DI SICUREZZA

Il prodotto <b>non è</b>	infiammabile, pericoloso
Fraresi di rischio	non soggetto
Consigli di prudenza	non soggetto
Simboli	non soggetto

## TRASPORTO

- Trasporto su strada ADR-RID: Non soggetto.
- Codice Doganale: **3209 10 00** Pitture e Vernici a base di polimeri acrilici o vinilici dispersi o disciolti in ambiente acquoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

## MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.  
ICOSLAT teme il gelo, stoccare pertanto le confezioni a temperature superiori a 0°C.

## IMBALLO

- Contenitori in PE-PP da litri: 1 - 4 - 9 - 16.

**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.icobit.com> info@icobititalia.com**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA. S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell' idoneità del prodotto all'impiego previsto.



