

kit facile

Rivestimento impermeabilizzante



Descrizione del prodotto

Rivestimento impermeabilizzante monocomponente colorato in emulsione acquosa.

Progetti d'impiego

- Impermeabilizzazione di coperture edili in genere, vecchi manti bituminosi, muri di fondazione, muri controterra, gronde, cornicioni, terrazze in calcestruzzo, camini, tettoie, pareti, facciate, coperture isolate con schiume poliuretaniche.
- Ideale per la protezione delle testate dei pannelli sandwich.

Prestazioni

- Impermeabilità all'acqua.
- Resistenza ai raggi ultravioletti, non necessita di protezione.
- Adattabilità a qualsiasi geometria della superficie da rivestire.
- Realizzazione di manti impermeabili continui.
- Facilità di posa.
- Calpestabile per i normali interventi di manutenzione.

Metodo d'applicazione

- Rullo, pennello, racla gommata, airless.

Preparazione della superficie

- Per tutte le superfici, pulire accuratamente, eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quanto altro possa pregiudicare l'adesione. Accertarsi dell'assenza di risalita o spinta negativa d'umidità dato che potrebbe determinare pressioni di vapore nell'interfaccia cemento-rivestimento, provocando distacchi dello stesso.
- **Supporti cementizi:** Attendere la corretta stagionatura di superfici di nuova realizzazione. Come imprimitura del supporto applicare una mano di FACILE diluito, aggiungendo il 50% di acqua, per un consumo di circa 300gr/m².
Trattare l'angolo parete-pavimento realizzando una guscia perimetrale con il sigillante in cartuccia ICOJOINT MS; da utilizzare anche nella sigillatura delle lesioni naturali, nonché delle fessurazioni tra gli elementi di soglia e nell'adiacenza soglia-piastrellatura.
- **Supporti metallici:** Eliminare i punti di ruggine prevedendo un fondo passivante.
- **Supporti lignei:** asportare eventuali vecchie vernici protettive, irruvidire il supporto tramite abrasatura ed utilizzare obbligatoriamente una armatura di rinforzo tra le due mani di prodotto.
- **Guaina bitume-polimero ardesiata:** come imprimitura del supporto applicare una mano di FACILE diluito, aggiungendo il 50% di acqua, per un consumo di circa 300gr/m².





kit facile

Rivestimento impermeabilizzante

Consumi

- Protezione impermeabile generica: applicare 1 o 2 strati con un consumo minimo per strato di 500/700 gr/m². Applicare il primo strato di FACILE (tal quale) quando sarà essiccata l'imprimatura. Successivamente, applicare l'eventuale secondo strato di FACILE (tal quale) quando sarà secco il primo strato.
- Impermeabilizzazione su copertura a falda: applicare almeno 2 strati con un consumo minimo per strato di 700/900 gr/m². Applicare il primo strato di FACILE (tal quale) quando sarà essiccata l'imprimatura. Successivamente, applicare il secondo strato di FACILE (tal quale) quando sarà secco il primo strato.
- Impermeabilizzazione rinforzata per coperture piane: applicare almeno 2 strati con un consumo minimo per strato di 800/1.000 gr/m². Applicare il primo strato di FACILE (tal quale) quando sarà essiccata l'imprimatura. A fresco sulla prima mano inserire il telo di rinforzo in tessuto non tessuto, facendo attenzione a realizzare corretti sormonti. Successivamente, applicare il secondo strato di FACILE (tal quale) quando sarà secco il primo strato.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE
Tipo di prodotto	monocomponente
Peso specifico	1,45 (± 0,05) Kg/L
Residuo secco in peso	70% (± 2%)
Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3°C)	6 ore
Essiccazione completa a 23°C (±3°C)	24 ore
Spessore del film essiccato	0,9 mm (± 1%)(x 2 kg/m ²)
Resistenza a trazione Ø 1mm	2,9 MPa
Allungamento a trazione Ø 1mm	100 %
Flessibilità a freddo	-10° C
Impermeabilità all'acqua	500 KPa (nessuna perdita)
Diluizione	Pronto all'uso
Temperatura di Utilizzo	da + 5 °C a + 35 °C
Conservabilità in Magazzino	12 mesi
Contenuto latta nel Kit	3 Kg

Colori



Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenza tecnica@icobititalia.com. Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.