SCHEDA TECNICA

proskid

Descrizione del prodotto

Rivestimento antiscivolo trasparente, monocomponente, pronto all'uso.

Prestazioni

Conferisce proprietà antisdrucciolo al supporto trattato, elevandone le proprietà antiskid tali da migliorarne la sicurezza anche in caso di pioggia.
Caratterizzato dall'essere inodore e trasparente, può facilmente essere applicato in ambienti interni ma anche in quelli esterni, grazie alla sua proprietà di resistenza alla luce.
Non necessita di finiture protettive.
Una volta essiccato lascia il supporto lucido, ad effetto bagnato.

Resistenze chimiche di PROSKID
Tabella delle prestazioni del test antimacchie

Tipo contaminante	Risultato Test
Olio d'oliva	Eccellente resistenza
Coca Cola	Eccellente resistenza
Olio Idraulico	Eccellente resistenza
Acqua distillata	Eccellente resistenza
Inchiostro	Eccellente resistenza
Detergente per pavimenti (ph 10)	Eccellente resistenza
Aceto balsamico	Poco Resistente
Caffè	Resistente
Vino rosso	Eccellente resistenza
Olio esausto	Eccellente resistenza
Acqua salina (20%)	Eccellente resistenza
Burro	Eccellente resistenza
Pulitore per cemento (ph 1)	Eccellente resistenza
Ketchup	Eccellente resistenza

Preprazione della superficie

Le superfici da trattare devono essere pulite, esenti da polvere, materiali incoerenti, oli e grassi. I supporti devono essere asciutti e nel caso di supporti cementizi correttamente stagionati.
Nel caso di applicazione su piastrelle e/o rivestimenti ceramici si raccomanda la preventiva pulizia, il controllo dello stato delle fughe nonché l'adesione delle vecchie piastrelle sul supporto.

Indicazioni per l'applicazione

Il prodotto va applicato sul supporto, preparato come descritto sopra, in unica mano con un consumo massimo di 50 gr/mq. Il tempo di indurimento è di almeno 24 ore e comunque si consiglia di attendere alcuni giorni (si veda la tabella a pagina 2) prima della messa in esercizio.
In caso di eventuali danneggiamenti superficiali o in caso di usura il rivestimento è facilmente riparabile riapplicando PROSKID, previa pulizia dell'area su cui reintervenire.
Si raccomanda sempre un test preliminare, su piccole porzioni del supporto, che possa correttamente valutare assorbimenti, livelli di adesione e finitura estetica.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	Monocomponente	
Aspetto	Liquido trasparente	
Consumo per strato	50	Gr/m^2
Numero strati	1	
Viscosità	< 100	mPa*s
Tempo di lavorabilità (23°C; 50% u.r.)	2	ore
Tempo di indurimento (23°C; 50% u.r.)	24	ore
Tempo di indurimento completo (23°C; 50% u.r.)	7	giorni
Resistenza allo scivolamento su superficie asciutta (Test del pendolo)	100	PTV
Resistenza allo scivolamento su superficie bagnata (Test del pendolo)	60	PTV
Conservabilità in magazzino	6	Mesi

Osservazioni

Applicare a temperature minime superiori a 10 °C e non oltre i + 35 °C.
Non applicare su supporti non asciutti, evitando al contempo la posa nelle ore più calde della giornata e su supporti troppo caldi.
Evitare l'applicazione in imminenza di pioggia, nebbia e rugiada.
Nel caso di applicazioni all'interno prevedere il ricambio di aria nelle fasi di posa e di essiccazione. Evitare accumuli di prodotto, in particolare nelle fughe.
Nel caso di supporti eccessivamente assorbenti potrebbe essere necessario applicare una seconda mano, attendendo almeno 24 ore tra una mano e l'altra.
PROSKID su zone di ristagno potrebbe richiedere manutenzioni più frequenti.
Rimescolare prima dell'uso.

Norme di sicurezza

Si veda SDS prodotto

Imballo metallico

Contenitore da 0,5 kg, 1 kg e *5 kg (*su ordinazione)

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati, stoccandolo a temperature superiori a 0 °C

Colore

Trasparente antiskid

IMBALLO

* il 5 kg solo su ordinazione

UTENSILI

PENNELLO

RULLO A PELO CORTO

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenzatecnica@icobititalia.com Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com I info@icobititalia.com