

icopox pm 102



Descrizione del prodotto

Fondo epossidico bicomponente in fase solvente per supporti metallici.

Progetti d'impiego

- Promotore d'adesione e protettivo anticorrosivo per: Ferro, acciaio, lamiera zincata, leghe leggere.

Prestazioni

- Protezione anticorrosiva.
- Riverniciabile con epossidiche, poliuretaniche, sintetiche e nitro.
- Adesione al substrato.



Preparazione della superficie

- Asportazione di scaglie di delaminazione, ruggine e vernici applicate mediante sabbatura commerciale (sa2),
- Nel caso di impossibilità di sabbatura, effettuare pulizia manuale o meccanica.
- Effettuare sgrassaggio della superficie dopo le operazioni sopra descritte.
- In presenza di residui ossidati sulla superficie utilizzare il convertitore di ruggine ICORUST (v. scheda tecnica).

Indicazioni per l'applicazione

- Procedere alla preparazione del prodotto nel seguente ordine:
 - Versare il componente B nel componente A miscelando accuratamente sino ad ottenere un composto omogeneo.
 - Recuperare completamente il componente B utilizzando porzioni di prodotto già miscelato (A+B).
- Applicare ICOPOX-PM-102 in ragione di 150 gr/m².
- Nel caso sia necessaria diluizione, utilizzare ICODIL-EP in ragione del 10-15%.

Osservazioni

- Applicare ICOPOX-PM-102 a temperature comprese tra +10°C e +35°C.
- L'applicazione di strati successivi non deve superare le 24 ore.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	bicomponente	
Peso specifico	1,41 (± 0,05)	Kg/L
Rapporto di catalisi A - B	86 / 14	
Residuo secco in peso	70 (± 2%)	%
Adhesion test	15	Kg/cm ²
Essiccazione parziale a 23°C (±3°C)	6	ore
Essiccazione completa a 23°C (±3°C)	7	giorni
Rapporto di catalisi A - B	88 - 12	
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	150	g/m ²
Resa teorica	6	m ² /Kg
Spessore teorico	0,080 (x 150 g/m ²)	mm
Diluizione	Pronto all'uso (se necessario usare ICODIL-EP 10÷15 %)	
Pot Life a 23°C (±3 °C)	50 (su massa da 200 g)	minuti
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

Colori



Rosso ossido



**Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com**

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS