

# icofond



### Descrizione del prodotto

Asfalto a freddo visco-tixotropico in dispersione acquosa.

### Progetti d'impiego

- Primer antipolvere idoneo per successive applicazioni a caldo di membrane bitume polimero.
- Protezione impermeabile di muri controterra e di fondazione, di coperture edili in genere e di strutture lignee da interrare.
- Protezione di innesti nel settore agricolo.

### Prestazioni

- Utilizzabile come primer ecologico. Basso costo.
- Facilità di posa.
- Compatibile con impasti cementizi.

### Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'adesione del prodotto al supporto.
- Su supporti cementizi applicare uno strato di ICOFOND diluito con acqua al 20-30% in ragione di  $0,300 \div 0,350 \text{Kg/m}^2$ . Essiccato il primer, applicare ICOFOND a rullo, pennello con consumi di  $0,5 \text{Kg/m}^2$  per strato.

### Indicazioni per l'applicazione

- La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua e con solventi nitro.

### Osservazioni

- Evitare di applicare il prodotto su superfici dove possono verificarsi ristagni d'acqua.
- Applicare il prodotto a temperature superiori  $+10^\circ\text{C}$ .
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada, nebbia.
- Per applicazioni come primer per membrane bituminose, diluire ICOFOND con acqua in rapporto 1:1.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,05 (± 0,05)	Kg/L
Residuo secco in peso	43 (± 2%)	%
Viscosità Tazza Ford Ø 4 mm (diluita con acqua al 50%)	12 (± 1)	secondi
Essiccazione completa a 23°C ± 3°C	12	ore
Consumo per strato	0,5	Kg/m <sup>2</sup>
Resa teorica	1	Kg/m <sup>2</sup>
Spessore teorico	0,4 (x 1 kg/m <sup>2</sup> )	mm
Diluizione	Pronto all'uso (se necessario diluire con acqua)	
pH	7,3 (±2%)	
Colore	Nero	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

## Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICOFOND teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0°C.

## Colori



Nero



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:  
[assistenzatecnica@icobititalia.com](mailto:assistenzatecnica@icobititalia.com)

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com). I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**ICOBIT ITALIA SRL**  
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
 C.F e P.I. 12428711001  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

## IMBALLO



## UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS