

# icopav city



## Descrizione del prodotto

Rasante monocomponente colorato a base di resine acriliche ed inerti in emulsione acquosa.

## Progetti d'impiego

Rivestimento antiusura per: parcheggi, piazzali, marciapiedi, vialetti, piste ciclabili.



## Prestazioni

- Pedonabilità.
- Carrabilità.
- Resistenza agli idrocarburi secondo UNICHIM-394 metodo ANAS. Facilità di posa.
- Proprietà antifiscivolo.
- Resistenza ai raggi ultravioletti.

## Preparazione della superficie

Su tappetino bituminoso: eseguire un'accurata pulizia prima dell'applicazione.

## Indicazioni per l'applicazione

- Aprire il contenitore ed omogeneizzare ICOPAV-CITY con mescolatore-frusta.
- ICOPAV CITY si applica in due o più mani in funzione del grado di finitura del supporto da trattare con un consumo variabile di 1,5 ÷ 2,5 Kg/m<sup>2</sup>.
- Diluire con 5 ÷ 10 % di acqua a seconda della temperatura ambiente e del supporto.
- La pulizia degli attrezzi può essere effettuata a prodotto fresco con acqua, a prodotto essiccato meccanicamente.

## Osservazioni

- Applicare ICOPAV CITY a temperature superiori a + 10°C.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- ICOPAV CITY se non ben essiccato, viene danneggiato dall'azione dell'acqua.
- Verificare l'assenza di risalita capillare di umidità.
- Evitare l'applicazione nelle ore più soleggiate della giornata.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,55 ( $\pm$ 0,05)	Kg/L
Residuo secco in peso	80 ( $\pm$ 2%)	%
Essiccazione completa a 23°C ( $\pm$ 3°C)	24	ore
Strati prescritti	min. 2	n°
Consumo per strato	<i>f</i> della porosità della superficie	kg/m <sup>2</sup>
Resa	0,5	m <sup>2</sup> /kg
Spessore del film essiccato	1,15 ( $\times$ 2 Kg/m <sup>2</sup> )	mm
Diluizione	5 ÷ 10% acqua	
Resistenza all'abrasione metodo Gardner (ASTM-D-2486)	inalterato dopo 20.000 cicli	
Resistenza agli idrocarburi - metodo ANAS (UNICHIM-394)	invariato	
Durezza	80 ( $\pm$ 2%)	Shore-A
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	12	mesi

## Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICOPAV CITY teme il gelo, stoccare pertanto le confezioni a temperature superiori a 0 °C.

## Colori



Rosso



Verde



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:  
[assistentatecnica@icobititalia.com](mailto:assistentatecnica@icobititalia.com)

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com). I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**ICOBIT ITALIA SRL**  
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
 C.F e P.I. 12428711001  
 Tel +39 0871 58701 | Fax +39 0871 562191  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

### IMBALLO



20 Kg

### UTENSILI



RACLA GOMMATA



SPATOLA LISCIA