FICHA TÉCNICA

# proskid

## Descripción del producto

Revestimiento antideslizante, transparente y listo para usar.

## Características y beneficios

Transmite propiedades antideslizantes, lo que hace que los sustratos sean más seguros también en caso de lluvia. Inodoro, transparente y resistente a la luz, es adecuado tanto para uso en interiores como en exteriores. Sin necesidad de capa protectora. Una vez seco deja un acabado "apariencia mojada", brillante.

**PROSKID**
**Resistencia a productos químicos**
**Test de resistencia a las manchas**

| Contaminantes | Resultado de las pruebas |
|---|---|
| Aceite de Oliva | Muy resistente |
| Coca Cola | Muy resistente |
| Aceite hidráulico | Muy resistente |
| Agua destilada | Muy resistente |
| Tinta | Muy resistente |
| Detergente de suelos (pH 10) | Muy resistente |
| Vinagre balsámico | Poco Resistente |
| Café | Resistente |
| Vino tinto | Muy resistente |
| Aceite usado | Muy resistente |
| Agua salada (2%) | Muy resistente |
| Mantequilla | Muy resistente |
| Limpiador de hormigón (pH 1) | Muy resistente |
| Salsa de tomate | Muy resistente |

## Preparación de la superficie

El sustrato debe estar seco, sano, limpio y libre de todo contaminante como polvo, material suelto o partículas no adheridas, grasa, aceite, residuos de otros tratamientos y cualquier cosa que pueda afectar la adhesión adecuada. Los sustratos de concreto deben estar completamente curados según los estándares de la industria. Para usar sobre cerámica y baldosas, asegúrese de que la superficie esté limpia y que las baldosas y las lechadas se hayan adherido por completo.

## Instrucciones de aplicación

Aplicar sobre soportes preparados como se indica anteriormente, en una sola mano a razón de 50 gr/m$^2$ como máximo. El tiempo de secado es de al menos 24 horas. Sin embargo, el tiempo de espera recomendado antes de que el producto pueda entrar en servicio se especifica en la página siguiente. Los posibles daños superficiales o el desgaste excesivo pueden repararse fácilmente aplicando producto fresco sobre la superficie previamente limpiada. Es recomendable realizar siempre una prueba previa de adherencia en una zona pequeña y poco visible para determinar la absorción y el acabado estético y asegurar una buena adherencia.

| CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO | MEDIDA | UNIDAD |
|---|---|---|
| Tipo de producto | de un componente | |
| Aspecto del producto | Líquido transparente | |
| Rendimiento por capa | 50 | gr/m$^2$ |
| Número de capas | 1 | |
| Viscosidad | < 100 | mPa*s |
| Tiempo límite de aplicación del producto (23°C; H.R. 50%) | 2 | horas |
| Tiempo de secado (23°C; H.R. 50%) | 24 | horas |
| Curado completo (23°C; H.R. 50%) | 7 | días |
| Resistencia al deslizamiento en superficie seca (ensayo de deslizamiento pendular) | 100 | PTV |
| Resistencia al deslizamiento en superficie mojada (ensayo de deslizamiento pendular) | 60 | PTV |
| Vida útil | 6 | meses |

## Precauciones

Aplicar a temperaturas comprendidas entre +10 °C y +35 °C. No aplicar sobre sustratos húmedos o mojados y evitar aplicar durante las horas más calurosas del día y sobre sustratos calientes. No aplicar si se espera lluvia, niebla o rocío. Si se aplica en interiores, asegurar la circulación de aire durante la aplicación y el curado. Evitar la acumulación de producto, especialmente en las juntas. Puede ser necesaria una segunda capa en soportes muy absorbentes. Dejar secar al menos 24 horas entre capa y capa. La presencia de agua estancada puede requerir un mantenimiento más frecuente.
Remover antes de usar.

### EMBALAJE

* bajo pedido

## Medidas de seguridad

Véase la ficha de datos de seguridad (SDS)

## Embalaje

Latas metálicas de 0,5 - 1 - 5* kg
* bajo pedido.

## Almacenaje

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado a temperaturas superiores al punto de congelación.

## Color

Antideslizante transparente

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

BROCHA

RODILLO DE PELO CORTO

**Por favor, contacte con nuestro Servicio Técnico en:**
**assistenzatecnica@icobititalia.com**

La empresa se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos sin previo aviso. Las recomendaciones y los datos publicados se refieren a las normas en vigor en la fecha de impresión. La información está basada en nuestra experiencia práctica y pruebas de laboratorio y no constituye responsabilidad legal o contractual. El comprador y usuario del producto debe realizar pruebas suficientes para verificar su idoneidad para la aplicación prevista.

PROSKID ES 0523

**ICOBIT ITALIA SRL**
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com I info@icobititalia.com