TECHNISCHES DATENBLATT

proskid

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige, einkomponentige, transparente und rutschfeste Beschichtung.

Eigenschaften

Es verleiht dem behandelten Untergrund rutschhemmende Eigenschaften und erhöht so die Sicherheit auch bei Regenwetter. Es ist geruchlos und transparent und eignet sich deswegen problemlos für den Innenbereich, kann aber dank seiner Lichtechtheit auch im Außenbereich eingesetzt werden.
Er benötigt keine schützende Deckschicht.
Nach dem Trocknen hinterlässt es auf der Oberfläche einen glänzenden "Nasseffekt".

Vorbereitung des Untergrundes

Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber, frei von Staub, losen Materialien, Öl und Fett sein. Die Untergründe müssen trocken und, im Falle von zementhaltigen Untergründen, ordnungsgemäß ausgehärtet sein.
Bei der Anwendung auf Fliesen und/oder keramischen Belägen empfiehlt es sich, diese vorher zu reinigen und den Zustand der Fugen sowie die Haftung der alten Fliesen auf dem Untergrund zu überprüfen.

Anwendungshinweise

Das Produkt sollte in einer einzigen Schicht mit einem maximalen Verbrauch von 50 g/qm auf den wie oben beschrieben vorbereiteten Untergrund aufgetragen werden. Die Aushärtungszeit beträgt mindestens 24 Stunden, und es ist in jedem Fall ratsam, einige Tage zu warten (siehe Tabelle auf Seite 2), bevor man die Farbe aufträgt.
Im Falle einer Oberflächenbeschädigung oder -abnutzung kann die Beschichtung leicht repariert werden, indem PROSKID nach der Reinigung der zu reparierenden Stelle erneut aufgetragen wird.
Es empfiehlt sich grundsätzlich, an kleinen Stellen des Untergrunds eine Probe vorzunehmen, um Aufnahmefähigkeit, Haftvermögen und Ästhetik der Oberfläche beurteilen zu können.

Chemische Beständigkeit von PROSKID Auflistung der Ergebnisse des Fleckentests

Fleckenart	Testergebnis
Olivenöl	Ausgezeichnete Beständigkeit
Coca Cola	Ausgezeichnete Beständigkeit
Hydrauliköl	Ausgezeichnete Beständigkeit
Destilliertes Wasser	Ausgezeichnete Beständigkeit
Tinte	Ausgezeichnete Beständigkeit
Bodenreiniger (ph 10)	Ausgezeichnete Beständigkeit
Balsamico-Essig	Geringfügig beständig
Kaffee	Beständig
Rotwein	Ausgezeichnete Beständigkeit
Altöl	Ausgezeichnete Beständigkeit
Salzwasser (20%)	Ausgezeichnete Beständigkeit
Butter	Ausgezeichnete Beständigkeit
Zementreiniger (ph 1)	Ausgezeichnete Beständigkeit
Ketchup	Ausgezeichnete Beständigkeit

PRODUKTINFORMATION	WERT	MESSEINHEIT
Produkttyp	Einkomponentig	
Aussehen	Flüssig und transparent	
Verbrauchsmenge pro Schicht	50	Gr/m²
Anzahl der Schichten	1	
Viskosität	< 100	mPa*s
Topfzeit (23°C; 50% rF)	2	Stunden
Aushärtezeit (23°C; 50% rF)	24	Stunden
Vollständige Aushärtezeit (23°C; 50% rF)	7	Tage
Rutschfestigkeit auf trockener Oberfläche (Pendeltest)	100	PTV
Rutschfestigkeit auf nasser Oberfläche (Pendeltest)	60	PTV
Haltbarkeit bei Aufbewahrung im Lager	6	Monate

Anmerkungen

Tragen Sie das Produkt bei Mindesttemperaturen über 10°C und nicht über + 35°C auf. Vermeiden Sie das Auftragen auf nicht trockene oder überhitzte Untergründe und während der heißeren Stunden des Tages.
Bei drohendem Regen, Nebel oder Tau ist von einer Anwendung abzusehen. Bei der Anwendung in Innenräumen ist darauf zu achten, dass während der Anwendung und Trocknung ausreichend gelüftet wird. Vermeiden Sie Produktansammlungen, insbesondere in den Fugen. Bei stark absorbierenden Untergründen kann es erforderlich sein, eine zweite Schicht aufzutragen, wobei zwischen den einzelnen Schichten mindestens 24 Stunden liegen müssen. PROSKID auf Flächen mit stagnierendem Wasser kann eine häufigere Wartung erfordern. Vor Gebrauch rühren.

VERPACKUNG

* 5 kg-Behälter nur auf Bestellung

Sicherheitsvorschriften

Siehe Produkt-SDB

Metallverpackungen

0,5 kg, 1 kg und *5 kg Behälter (*auf Bestellung)

Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und belüfteten Ort bei Temperaturen über 0 °C.

Farbe

Trasparent
Rutschfest

ARBEITSWERKZEUG

PINSEL

KURZHAARROLLER

Wenden Sie sich an unseren technischen Dienst unter: assistenzatecnica@icobititalia.com

Vergewissern Sie sich, dass das Datenblatt auf dem neuesten Stand ist. Sie können es jederzeit auf der Webseite icobit.com einsehen und herunterladen. Die Angaben beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Drucklegung geltenden Normen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die angegebenen Werte stammen aus unserer konkreten Erfahrung und sind Durchschnittswerte aus Tests und obwohl sie als verläßlich betrachtet werden können, stellen sie keine Garantie oder Haftung seitens ICOBIT ITALIA SRL dar. Der Käufer und Benutzer des Produkts ist für die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Einsatz allein verantwortlich.

Proskid 0122 DE

ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com I info@icobititalia.com