

# icoforce



## Descripción del producto

Imprimación acrílica monocomponente en emulsión acuosa con minerales inertes.

## Campos de aplicación

- Forma una capa texturizada de anclaje que permite aplicar las membranas de las gamas ICOPER y KEEP DRY sobre soportes lisos no absorbentes, como baldosas cerámicas, gres, clinker, mármol, vidrio.
- Constituye un puente de adhesión sobre paredes antiguas de yeso, paneles aislantes, paneles de yeso, hormigón celular.
- Consolida paredes friables antes de aplicar el enlucido.
- Permite embaldosar sobre baldosas existentes.
- Rellena los poros del hormigón.
- Adecuado para uso en interiores y exteriores.



## Propiedades

- Mejora el anclaje.
- Listo para usar.
- Aplicación rápida.
- Libre de disolventes.

## Preparación de la superficie

- Limpiar cuidadosamente el soporte, quitando polvo, partes friables e incoherentes, aceites, grasas y cualquier otro material que reduzca la adherencia al sustrato.
- Reparar áreas dañadas o faltantes.
- Los sustratos deben estar curados, secos, sanos y correctamente acabados.

## Instrucciones de aplicación

- Soportes no absorbentes: aplicar sin diluir y con un consumo de 250 g/m<sup>2</sup>.
- Hormigón friable: aplicar diluido con un 10% de agua y con un consumo de 300 g/m<sup>2</sup>.

## Precauciones

- Aplicar a temperaturas entre +5°C y +35°C.
- No aplicar si se espera lluvia, rocío o niebla.
- No aplicar durante la parte más calurosa del día y en sustratos excesivamente soleados.
- Proteger ICOFORCE del contacto con el agua hasta que esté completamente curado.
- Compruebe que no haya humedad ascendente por capilaridad.
- Revolver antes de usar.
- Limpiar las herramientas con agua mientras el producto está fresco o mecánicamente después del secado.
- Evitar el exceso de producto, especialmente en las juntas de baldosas.
- Una vez curado ICOFORCE, se puede impermeabilizar con las membranas de la gama ICOPER o KEEP DRY.



CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO	VALOR	UNIDAD
Tipo de producto	Monocomponente	
Peso específico	1,6 (± 0,05)	kg/L
Residuo seco en peso	71 (± 2%)	%
Tiempo de secado (23°C; 50% h.r.)	3	horas
Tiempo de curado (23°C; 50% h.r.)	24	horas
Capas prescritas	1	n°
Consumo (superficies lisas)	≈ 0.25	kg/m²
Consumo (hormigón, según su finición)	≈ 0.3	kg/m²
Temperatura de aplicación	de + 5 a + 35	°C
Prueba de adhesión (sobre vidrio)	> 1.5	MPa
Colores	gris, blanco	
Almacenaje	12	meses

## Instrucciones de seguridad

- Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS).

## Almacenaje

- Conservar en lugar seco y bien ventilado.
- Proteger de las heladas.

## Colores



Gris



Blanco



Por favor, contacte con nuestro Servicio Técnico en:  
[assistenza@icobititalia.com](mailto:assistenza@icobititalia.com)

La empresa se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos sin previo aviso. Las recomendaciones y los datos publicados se refieren a las normas en vigor en la fecha de impresión. La información está basada en nuestra experiencia práctica y pruebas de laboratorio y no constituye responsabilidad legal o contractual. El comprador y usuario del producto debe realizar pruebas suficientes para verificar su idoneidad para la aplicación prevista.



ICOBIT ITALIA SRL  
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
 C.F e P.I. 12428711001  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

## EMBALAJE



## MÉTODOS DE APLICACIÓN



RODILLO



BROCHA



LLANA