



icosport rasante

Descrizione del prodotto

Rasante monocomponente a base di resine acriliche ed inerti minerali in emulsione acquosa specifico per cicli sportivi della linea MATCH.

Progetti d'impiego

- Turapori di superfici in conglomerato bituminoso per successiva applicazione dei rivestimenti sportivi della linea MATCH.
- Rasante/fondo per la preparazione di rivestimenti sportivi della linea MATCH.

Prestazioni

- Resistenza meccanica al pedonamento/carrabilità.
- Resistenza agli idrocarburi.
- Facilità di posa.
- Proprietà antiscivolo.
- Resistenza ai raggi ultravioletti.
- Adatto anche su supporti esistenti.



Preparazione della superficie

I sottofondi devono avere idonee resistenze meccaniche in relazione agli stati tensionali previsti dopo la messa in esercizio.

Su tappetino bituminoso:

I sottofondi in asfalto devono essere compatti, coerenti, esenti da oli grassi, umidità e ben livellati.

- In caso di nuovo getto del conglomerato bituminoso lasciare ossidare per almeno 20 giorni (e comunque in linea al capitolato relativo alla preparazione dei sottofondi in asfalto).

- Su superfici esistenti, se necessario, regolarizzare e/o ripristinare con appositi prodotti.

Su supporti cementizi:

Pulire accuratamente il supporto eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quant'altro possa pregiudicare l'adesione. Ripristinare preventivamente quote e livelli con appositi prodotti.

- Su superfici nuove: prevedere, in linea con il capitolato del supporto cementizio, una barriera al vapore sottostante.

- Su superfici esistenti: accertarsi dell'assenza di risalita dell'umidità capillare.

- Verificare l'effettiva coesione superficiale prima di procedere con l'applicazione del nuovo rivestimento.

- Trattare giunti, discontinuità e lesioni presenti sul supporto mediante idonei sistemi e prodotti. Su tappetino bituminoso: eseguire un'accurata pulizia prima dell'applicazione

Su superfici sportive in resina esistenti:

Eeguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili, unto, oli, e quanto altro possa pregiudicare l'adesione.

Indicazioni per l'applicazione

- Applicare ICOSPORT RASANTE diluito con il 5 ÷ 10 % di acqua in due o più mani in funzione del grado di finitura del supporto da trattare con un consumo variabile di 1,5 ÷ 2,5 Kg/m².
- La pulizia degli attrezzi può essere effettuata a prodotto fresco con acqua, a prodotto essiccato con solventi nitro.
- Laddove necessario, rinforzare ICOSPORT RASANTE con rete in fibra di vetro di idonea grammatura.

Osservazioni

- Applicare a temperature comprese tra +10 °C e +35 °C.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada o nebbia.
- ICOSPORT RASANTE, se non ben essiccato, viene danneggiato dall'azione dell'acqua piovana.
- Verificare l'assenza di risalita capillare di umidità evitando l'applicazione su supporti non asciutti.
- Non diluire con solventi.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	pasta colorata monocomponente	
Densità (UNI EN ISO 2811-1)	1,58 (± 0,05)	g/cm ³
Residuo secco in peso	79,6 (± 2%)	%
Viscosità Brookfield (25 °C; R05; RPM20)	18000 ÷ 21000	mPa · s
pH (T=25 °C)	7 ÷ 9	
Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3 °C)	1	ore
Essiccazione per applicazioni successive a 23°C (±3 °C)	12 ÷ 24	ore
Strati prescritti	funzione del ciclo applicativo previsto (vedi Linea Match)	
Consumo per strato	minimo 0,5	kg/m ²
Diluizione	pronto all'uso (massimo con 10% di acqua)	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

Per maggiori informazioni
consulta la brochure Match



Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- Teme il gelo in fase di stoccaggio.

Colori



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



SPATOLA LISCIA



RACLA GOMMATA