


icoprot



Descrizione del prodotto

Vernice protettiva acrilica a base di resine sintetiche, cariche minerali e pigmenti inorganici in emulsione acquosa.



Progetti d'impiego

- Protezione e colorazione di manti bituminosi e di membrane bitume-polimero.
- Protezione e colorazione di manufatti edili in genere.




Prestazioni

- Protettivo con capacità di miglioramento dell'isolamento termico dei supporti ove viene applicato.
- Resistenza alle aggressioni dei raggi ultravioletti, delle atmosfere industriali e marine.
- Facilità di posa.



icoprot



Preparazione della superficie


- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare vernici protettive in fase di distacco.
- Applicare su supporti asciutti.

Indicazioni per l'applicazione

- Applicare ICOPROT in almeno 2 strati con un consumo minimo complessivo di 0,28 lt/m².

Osservazioni

- Non applicare su superfici ove possano verificarsi ristagni d'acqua.
- Applicare ICOPROT a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.
- Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con ICOPROT in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o "coccodrillature".
- Prima di applicare, rimescolare il prodotto omogeneizzando l'eventuale fondo.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.



PRESTAZIONI PRODOTTO

NORMA ARMONIZZATA EN 1504-2:2004

METODI DI PROVA	CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	REQUISITI
EN 1062-6	permeabilità alla CO ₂	S _D > 50m
EN ISO 7783-1-2	permeabilità al vapore acqueo	CLASSE II (5 < S _D < 50m)
EN 1062-3	assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg/m ² · h ^{0,5}
EN 1542	aderenza trazione diretta	≥ 0,8 MPa
EN 1062-11:2002	esposizione agli agenti atmosferici artificiali	Nessun difetto visibile
EN 1062-7	resistenza alla fessurazione	classe A5(23°C) A5(0°C) A5(-5°C)
EN 13501-1	reazione al fuoco dopo l'applicazione	Euroclasse E

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,40 (± 0,05)	kg/L
Residuo secco in peso	57 (± 2%)	%
Viscosità tazza Ford Ø 8 mm	12 (±1)	secondi
Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3°C)	20	minuti
Essiccazione completa a 23°C (±3°C)	60	minuti
Strati prescritti	2	n°
Consumo per strato	0,14	L/m ²
Resa	3,5	m ² /L
Spessore del film essiccato	0,16 (x 0,28 lt/m ²)	mm
Diluizione	pronto all'uso (max. con 5% di acqua)	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	12	mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICOPROT teme il gelo, stoccare pertanto le confezioni a temperature superiori a 0°C

Colori



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Via Vittorio Veneto 54b – 00187 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS